




規 格 書

燒付鐵板(型号: UG-116)

1.組成:



2.物性:

項目	單位	基準值	備註
厚度	mm	2 ±0.2	Silicone
	mm	1.2 ±0.1	Iron
橡膠硬度	°(A 硬度型)	50 ±5	
耐溫	°C	*230 max	

* 建議使用溫度在 170~190°C，如長時間在 200°C 以上溫度下作業，則 Silicone 易老化而減短本材料之使用使命。

3.尺寸:

- 3.0 mm T x 380 mm W x 450 mm L / Pad
- 3.0 mm T x 380 mm W x 560 mm L / Pad
- 3.0 mm T x 300mm W x 600 mm L / Pad
- 3.0 mm T x 350mm W x 600 mm L / Pad
- 3.0 mm T x 500 mm W x 600 mm L / Pad
- 3.0 mm T x 545mm W x 600 mm L / Pad
- 3.0 mm T x 545 mm W x 660mm L / Pad